

# Kamień wapienny

frakcja 0-2mm

Kod: PKWiU 08.11.20.0

Ref: buk\_kamien\_wapienny\_0-2.pdf

Rev: 02

Data: Kwiecień 2011

## Opis produktu

Kamień wapienny kruszony jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węgiel wapnia  $\text{CaCO}_3$ .

## Zastosowanie

Kamień wapienny ma zastosowanie w chemii, energetyce, hutnictwie, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych.

| Skład chemiczny             | Wartości średnie za 2010r.*) | Wartości gwarantowane |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| $\text{CaCO}_3$             | 96,8%                        | min. 92,0%            |
| $\text{MgCO}_3$             | 0,6%                         | max. 0,9%             |
| $\text{SiO}_2$              | 1,7%                         | max. 5,0%             |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$     | 0,1%                         | max. 0,5%             |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$     | 0,3%                         | max. 1,0%             |
| <b>Właściwości fizyczne</b> |                              |                       |
| Granulacje, mm:             | 0-2                          |                       |

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.  
Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Kamień wapienny jest ładowany luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe, chroniące kamień wapienny przed zanieczyszczeniem.

## Magazynowanie

Kamień wapienny powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.

Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)



**Zakład wapienniczy:** Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;  
ul. Osiedłowa 10; 29-105 Krasocin;  
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106  
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126  
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128