

Kamień wapienny

frakcja 30-60, 35-50, 35-70, 40-80mm

Kod: PKWiU 08.11.20.0

Ref: buk_kamien_wapienny 30-60, 35-50, 35-70, 40-80.pdf

Rev: 02

Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Kamień wapienny kruszony jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węgiel wapnia CaCO_3 .

Zastosowanie

Kamień wapienny ma zastosowanie w chemii, energetyce, hutnictwie, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych.

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaCO_3	97,2%	min. 95,5%
MgCO_3	0,6%	max. 1,2%
SiO_2	1,3%	max. 3,0%
Fe_2O_3	0,09%	max. 0,3%
Al_2O_3	0,1%	max. 0,3%
Właściwości fizyczne		
Granulacje, mm:	30-60, 35-50, 35-70, 40-80	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Kamień wapienny jest ładowany luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe, chroniące kamień wapienny przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie

Kamień wapienny powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.

Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski

tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368, fax.: (77) 45 16 377, 378

www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;

ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;

tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126

Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128