

Niesort kamienia wapiennego

frakcja 0-1000mm

Kod: PKWiU 08.11.20.0
Ref: buk_niesort_kam_wap_0-1000.pdf

Rev: 01
Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Kamień wapienny kruszony jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO_3 .

Zastosowanie

Kamień wapienny ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, energetyce, hutnictwie, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych.

Skład chemiczny	Wartości gwarantowane
CaCO_3	min. 94,0%
MgCO_3	max. 1,0%
SiO_2	max. 4,5%
Fe_2O_3	max. 0,2%
Al_2O_3	max. 0,3%
Właściwości fizyczne	
Granulacja, mm:	0-1000
Nadziarno, %	10

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.
Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Kamień wapienny jest ładowany luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe.

Magazynowanie

Kamień wapienny powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną .
Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
www.lhoist.pl

Uwagi

Istnieje możliwość realizacji zamówień zgodnie z indywidualnie ustalonymi parametrami granulacyjnymi.

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128