

# Kamień wapienny

frakcja 35-50, 35-70mm (standardowa jakość)

Kod: PKWiU 08.11.20.0

Rev: 01

Ref: buk\_kamien\_wapienny\_SJ 35-50, 35-70.pdf

Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Kamień wapienny kruszony jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węgiel wapnia  $\text{CaCO}_3$ . Produkt otrzymuje się poprzez rozkruszenie i rozdział skały wapiennej do odpowiednich frakcji. Dzięki selektywnej eksploatacji złoża kamień wapienny charakteryzuje się wysoką czystością chemiczną, co ma bezpośredni wpływ na wskaźniki zużycia w procesach technologicznych.

## Zastosowanie

Kamień wapienny ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, energetyce, hutnictwie, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych.

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r.*	Wartości gwarantowane
$\text{CaCO}_3$	96,3%	min. 96,0%
$\text{MgCO}_3$	0,8%	max. 0,9%
$\text{SiO}_2$	1,9%	max. 2,5%
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0,1%	max. 0,2%
$\text{Al}_2\text{O}_3$	0,2%	max. 0,3%
<b>Właściwości fizyczne</b>		
Granulacja, mm:	35-50, 35-70	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Kamień wapienny jest ładowany luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe.

## Magazynowanie

Kamień wapienny powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.

Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

## Uwagi

Istnieje możliwość realizacji zamówień zgodnie z indywidualnie ustalonymi parametrami granulacyjnym.

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski

tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378

[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)



**Zakład wapienniczy:** Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;

ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;

tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126

Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128