



Neutralac[®]

Neutralac[®] Q90HR

Wapno palone mielone WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: buk_neutralac_Q90HR.pdf

Rev: 02
Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Neutralac[®] Q90HR jest wysokoreaktywnym produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Neutralac[®] Q90HR jest suchym, białym, gotowym do użycia proszkiem.

Zastosowanie

Stabilizacja osadów stałych (ściekowych), higienizacja osadów stałych (ściekowych), neutralizacja ścieków i osadów stałych.

Wymagania

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	96,3%	min. 94,0%
MgO	0,5%	max. 0,6%
CO ₂	1,3%	max. 3,0%
SO ₃	0,3%	max. 1,0%
Własności fizyczne		
Reaktywność t60	48sek.	1min. 30sek.
Ciężar nasypowy	0,886kg/dm ³	
Pozostałość na sicie 0,09mm:	4,2%	
Pozostałość na sicie 0,2mm:	0,1%	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Neutralac[®] Q90HR jest dostępny w workach typu Big Bag, workach 25kg bądź jest ładowany luzem do cystern samochodowych, chroniących produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Magazynowanie

Neutralac[®] Q90HR powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu - tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128