



Produkty Tradical® oparte na wapnie powietrznym, dla trwałego, zdrowego, energooszczędnego budownictwa. Tradical® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Grupy Lhoist.

Tradical

Wapno budowlane palone mielone SR EN 459 CL 90-Q

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: buk_tradical.pdf

Rev: 02
Date: Styczeń 2012

Opis produktu

Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem produktu jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno budowlane palone mielone stosuje się przy produkcji materiałów budowlanych, wapna hydratyzowanego, zapraw oraz w przemyśle chemicznym.

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1
Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wyniki średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	93,2%	min. 90,0%
(CaO+MgO) aktywne	90,1%	min. 86,0%
MgO	0,5%	max. 1,5%
CO ₂	2,2%	max. 4,0%
SO ₃	0,5%	max. 1,0%
Własności fizyczne		
Reaktywność t60	5min. 49sek.	3-8min.
Ciężar nasypowy	0,896kg/dm ³	
Pozostałość na sicie 0,09mm:	4,0%	
Pozostałość na sicie 0,2mm:	0,05%	
Stołość objętości		pozytywna

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

• worki 20 kg, 1000kg na palecie, paleta z workami okryta jest folią ochronną

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dokumenty referencyjne

Certyfikat ZKP nr 1023-CPD-0353 F

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Produktu – tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128