

Wapno budowlane EN 459 CL 90-S

Wapno budowlane hydratyzowane „Białe”

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: buk_wap_bud_hydr_biale.pdf

Rev: 01
Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Materiał wiążący powietrzny, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapnia $\text{Ca}(\text{OH})_2$ otrzymywany wyniku kontrolowanego gaszenia wapna palonego. Wytwarzany jest w postaci suchego proszku.

Zastosowanie

- zaprawy murarskie
- zaprawy tynkarskie
- farby wapienne

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1
Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r.*)	Wartości gwarantowane
CaO+MgO	96,0%	min. 92,0%
MgO	0,6%	max. 1,0%
CO ₂	2,0%	max. 3,0%
SO ₃	0,5%	max. 1,0%
Zawartość wolnej wody	0,9%	max. 2,0%
Własności fizyczne		
Ciężar nasypowy:		poniżej 0,45kg/dm ³
Pozostałość na sicie 0,09mm:	6,5%	max. 7,0%
Pozostałość na sicie 0,2mm:	0,6%	max. 2,0%
Stołość objętości		pozytywna
Głębokość wnikania	26 - 32mm	10 - 50mm
Zawartość powietrza	2,2 - 2,4%	poniżej 5%

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

- worki 25 kg, 40 worków na palecie, paleta z workami okryta jest folią ochronną
- wapno budowlane hydratyzowane jest ładowane luzem do cystern samochodowych lub specjalistycznych wagonów kolejowych

Magazynowanie

- wapno zachowuje swoje pełne właściwości przez okres minimum 9 miesięcy pod warunkiem przechowywania w nieotwartych workach w miejscu zabezpieczonym przed dostępem wilgoci
- wapno powinno być składowane w silosach, zbiornikach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

Dokumenty referencyjne

Certyfikat ZKP nr 1023-CPD-0353 F

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu - wodorotlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128

Wapno budowlane EN 459 CL 90-S

Wapno budowlane hydratyzowane „Białe”

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: buk_wap_bud_hydr_biale.pdf

Rev: 01
Data: Styczeń 2012

Charakterystyka produktu

Dzięki odpowiednio kontrolowanemu procesowi wypału i separacji wapno hydratyzowane "Białe" charakteryzuje się parametrami fizyko - chemicznymi wpływającymi na zwiększenie wydajności, urabialności i retencji wody w zaprawach murarskich i tynkarskich.

Rola wapna w zaprawach

- Najważniejszym parametrem zaprawy murarskiej jest jej przyczepność do podłoża. Zaprawa przyczepiająca się do elementu murowanego na całej jego powierzchni zapewnia uzyskanie szczelnego połączenia murarskiego. W zaprawach cementowo-wapiennych, wapno hydratyzowane ma najmniejsze, co do wielkości, cząsteczki. Wypełnia ono wszelkie pory i nierówności w podłożu, na które kładziona jest zaprawa murarska. Dzięki temu uzyskuje się wysoce szczelne połączenia murarskie, charakteryzujące się wysoką trwałością (nawet kilkaset lat).
- Zaprawy murarskie i tynkarskie z wapnem charakteryzują się zdolnością do odkształceń sprężystych. Zaprawy cementowo-wapienne dobrze kompensują, bez utraty kontaktu z podłożem, zmiany liniowe murów, będące wynikiem zmian temperatury oraz wilgotności powietrza w bezpośrednim otoczeniu muru. Na terenach sejsmicznych i parasejsmicznych (tereny górnicze i pogórnice) do murowania powinno stosować się wyłącznie zaprawy cementowo-wapienne.
- Odprowadzenie wilgoci poza konstrukcję murową powinno odbywać się poprzez spoinę. Zaprawa murarska musi być bardziej przepuszczalna niż spajane przez nią elementy murowe. Dodatek wapna do zaprawy cementowej zwiększa jej przepuszczalność. Zaprawa z wapnem spełnia rolę sączka w stosunku do elementów murowych, co korzystnie wpływa na trwałość konstrukcji murowej.

Tabela 1. Proporcje objętościowe dla zapraw cementowo-wapiennych wykonywanych w miejscu budowy.

Cement	Wapno	Piasek	Orientacyjna minimalna średnia wytrzymałość na ściskanie zaprawy [MPa]
1	¼	Nie mniej niż 2 ¼ i nie więcej niż 3 ½ sumy objętości cementu i wapna.	17,2
1	¼ - ½		12,4
1	½ - 1 ¼		5,2
1	1 ¼ - 2 ½		2,4

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128