

Wapno budowlane EN 459 CL 90-Q

Wapno palone kawałkowe WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0

Ref: buk_wap_bud_palone_kawalkowe_wr.pdf

Rev: 02

Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Wapno palone jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania kamienia wapiennego w piecach wapienniczych. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno palone kawałkowe stosuje się w budownictwie.

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	96,8%	min. 94,0%
MgO	0,4%	max. 0,7%
CO ₂	1,5%	max. 4,0%
SO ₃	0,2%	max. 1,0%
Al ₂ O ₃	0,1%	max. 0,3%
Fe ₂ O ₃	0,04%	max. 0,1%
Straty prażenia	1,7%	max. 4,5%
SiO ₂	0,6%	max. 0,7%
Właściwości fizyczne		
Reaktywność t60 wg PN-EN 459-2	36sek.	max. 1min. 30sek.
Granulacja, mm:	0-12; 4-12; 0-50; 10-50	0-12; 4-12; 0-50; 10-50

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Produkt jest pakowany w worki typu Big Bag lub ładowany luzem do cystern samochodowych lub specjalistycznych wagonów kolejowych.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dokumenty referencyjne

Certyfikat ZKP nr 1023-CPD-0353 F

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia

www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski

tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378

www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;

ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;

tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126

Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128