

Wapno budowlane EN 459 CL 90-Q

Palone mielone NR

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: buk_wap_bud_palone_mielone_nr.pdf

Rev: 02
Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno budowlane palone mielone NR stosuje się głównie w produkcji betonów komórkowych, wapna hydratyzowanego i zapraw.

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1
Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wyniki średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	92,0%	min. 90,0%
(CaO+MgO) aktywne	88,9%	min. 86,0%
MgO	0,6%	max. 1,5%
CO ₂	2,4%	max. 4,0%
SO ₃	0,5%	max. 1,0%
Własności fizyczne		
Reaktywność t60	10min. 59sek.	8-14min.
Ciężar nasypowy	1,03kg/dm ³	
Pozostałość na sicie 0,09mm:	3,3%	
Pozostałość na sicie 0,2mm:	0,04%	
Stołość objętości		pozytywna

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Wapno budowlane palone mielone jest dostępne luzem. Do transportu wapna budowlanego palonego mielonego należy używać wagonów kolejowych typu CWL lub cystern samochodowych.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dokumenty referencyjne

Certyfikat ZKP nr 1023-CPD-0353 F

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128