

# Wapno palone kawałkowe WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0  
Ref: buk\_wap\_palone\_kawalkowe\_wr.pdf

Rev: 02  
Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Wapno palone jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania kamienia wapiennego w piecach wapienniczych. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [ CaO ].

## Zastosowanie

Wapno palone kawałkowe stosuje się w przemyśle chemicznym, papierniczym, hutnictwie i ochronie środowiska.

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	96,8%	min. 94,0%
MgO	0,4%	max. 0,7%
CO <sub>2</sub>	1,5%	max. 2,5% (2,0%^)
SO <sub>3</sub>	0,2%	max. 1,0%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1%	max. 0,3%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,04%	max. 0,1%
Straty prażenia	1,7%	max. 3,5% (3,0%^)
SiO <sub>2</sub>	0,6%	max. 0,9%
<b>Właściwości fizyczne</b>		
Reaktywność t60 wg PN-EN 459-2:2003	36sek.	max. 1min.
Granulacja, mm:	0-12; 4-12; 0-50; 10-50	0-12; 4-12; 0-50; 10-50

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

^) Produkt przeznaczony dla papierni.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Produkt jest pakowany w worki typu Big Bag lub ładowany luzem do cystern samochodowych lub specjalistycznych wagonów kolejowych.

## Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)



**Zakład wapienniczy:** Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;  
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;  
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106  
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126  
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128