

# Wapno palone mielone SR

Kod: PKWiU 23.52.10.0  
Ref: buk\_wap\_palone\_mielone\_sr.pdf

Rev: 02  
Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Wapno palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [ CaO ].

## Zastosowanie

Wapno palone mielone stosuje się w ochronie środowiska (neutralizacja i higienizacja odpadów stałych) i w przemyśle chemicznym.

## Wymagania

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	92,8%	min. 90,0%
MgO	0,5%	max. 1,5%
CO <sub>2</sub>	2,4%	max. 4,0%
SO <sub>3</sub>	0,4%	max. 1,0%
<b>Własności fizyczne</b>		
Reaktywność t60	6min. 21sek.	3-8min.
Ciężar nasypowy	0,896kg/dm <sup>3</sup>	
Pozostałość na sicie 0,09mm:	3,4%	
Pozostałość na sicie 0,2mm:	0,05%	

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Wapno palone mielone jest dostępne luzem. Do transportu wapna mielonego należy używać wagonów kolejowych typu CWL lub cystern samochodowych.

## Magazynowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368, fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)



**Zakład wapienniczy:** Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;  
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;  
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106  
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126  
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128