

Wapno palone mielone SR plus

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: buk_wap_palone_mielone_sr_plus.pdf

Rev: 02
Data: Styczeń 2011

Opis produktu

Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno palone mielone stosuje się w ochronie środowiska (neutralizacja i higienizacja odpadów stałych) i w przemyśle chemicznym.

Wymagania

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wyniki średnie za 2010r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	93,2%	min. 90,0%
MgO	0,5%	max. 1,0%
CO ₂	2,2%	max. 4,0%
SO ₃	0,5%	max. 1,0%
Własności fizyczne		
Reaktywność t60		3-6min.
Ciężar nasypowy	0,896kg/dm ³	
Pozostałość na sicie 0,09 mm:	4,0%	
Pozostałość na sicie 0,2 mm:	0,05%	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Wapno budowlane palone mielone jest dostępne luzem. Do transportu wapna budowlanego palonego mielonego należy używać wagonów kolejowych typu CWL i cystern samochodowych.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128