

# Wapno upłynnione

Wapno palone mielone

Kod: PKWiU 23.52.10.0  
Ref: buk\_wap\_uplynnione.pdf

Rev: 02  
Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [ CaO ].

## Zastosowanie

Wapno upłynnione (palone mielone) stosuje się w hutnictwie i odlewnictwie.

## Wymagania

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wyniki średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	96,2%	min. 95,0%
MgO	0,5%	
SO <sub>3</sub>	0,3%	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1%	
SiO <sub>2</sub>	0,9%	
SP	1,9%	max. 3,0%
<b>Własności fizyczne</b>		
Pozostałość na sicie 0,09mm:	4,3%	max. 5,0%
Pozostałość na sicie 0,063mm:	11,2%	
Pozostałość na sicie 0,045mm:	19,7%	
Pozostałość na sicie 0,032mm:	24,3%	
Płynność, cm	85	60

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Wapno upłynnione jest dostępne luzem oraz w workach typu big bag.

Do transportu wapna upłynnionego luzem należy używać wagonów kolejowych typu CWL i cystern samochodowych.

## Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)



**Zakład wapienniczy:** Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;  
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;  
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106  
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126  
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128