

Kruszywo wypełniające (do mieszanek mineralno-asfaltowych)

Kod: PKWiU 08.11.20.0

Rev: 02

Ref: buk_wypel_miesz_bitum.pdf

Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Kruszywo wypełniające powstaje przez wysuszenie i przemiał kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO_3 .

Badanie wstępne typu kruszyw wykonane zostało przez Zakład Badań Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z o.o. w Krakowie; Ekspertyza Nr 879/III/2011.

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1023-CPD-0352 F wydany przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA. w Zlinie, Republika Czeska, w dniu 16.08.2011r.

Zastosowanie

Kruszywo wypełniające przeznaczone jest do stosowania jako wypełniacz przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w drogownictwie i innych robotach inżynierskich.

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Właściwości	Wartości / Kategorie	
Uziarnienie Wymiar oczka sita kontrolnego 2mm 0,125mm 0,063mm	Wymaganie	Średni wynik za 2011r.
	100%	100%
	85-100%	98%
	70-100%	87%
Gęstość ziarn, $[\text{Mg}/\text{m}^3]$, ρ_f	2,63	
Błękit metylowy, MB_F	$\text{MB}_F 10$	
Pierścień delta i kula Δ_{RAB}	$\Delta_{\text{RAB}} 8/16$	
Rozpuszczalność w wodzie, WS	WS_{10}	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym w nafcie, $[\text{Mg}/\text{m}^3]$	0,52	
Zawartość węglanu wapnia CC, %	CC_{90}	
Zawartość wody, %	<1	
Objętość wolnych przestrzeni	$V_{28/45}$	
Liczba bitumiczna BN	$\text{BN}_{28/39}$	

Opakowanie

Produkt jest dostępny luzem. Do transportu kruszywa wypełniającego do mieszanek bitumicznych należy używać wagonów kolejowych typu CWL lub cystern samochodowych.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.

Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128