

# Kamień wapienny

frakcja 0-63mm

Kod: PKWiU 08.11.20.0  
Ref: gor\_kamien\_wapienny\_0-63.pdf

Rev: 02  
Data: Lipiec 2011

## Opis produktu

Kamień wapienny kruszony jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węgiel wapnia  $\text{CaCO}_3$ .

## Zastosowanie

Kamień wapienny ma zastosowanie w chemii, energetyce, hutnictwie, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych.

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2010r. *)	Wartości gwarantowane
$\text{CaCO}_3$	93,8%	min. 90,0%
$\text{MgCO}_3$	0,5%	max. 4,0%
$\text{SiO}_2$	4,0%	max. 6,0%
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0,6%	max. 1,5%
$\text{Al}_2\text{O}_3$	0,8%	max. 1,9%
<b>Właściwości fizyczne</b>		
Granulacje, mm:	0-63	

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.  
Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Kamień wapienny jest ładowany luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe, chroniące kamień wapienny przed zanieczyszczeniem.

## Magazynowanie

Kamień wapienny powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.  
Substancja wyłączone z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)

**Zakład wapienniczy:** Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
Jednostka Produkcyjna w Górażdżach  
47-316 Górażdże, ul. Fabryczna 22  
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401  
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906  
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44