



# Neutralac<sup>®</sup>

## Neutralac<sup>®</sup> Q1/3

Wapno palone WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0  
Ref: gor\_neutralac\_Q1/3.pdf

Rev: 02  
Data: Styczeń 2012

### Opis produktu

Neutralac<sup>®</sup> Q1/3 jest wysokoreaktywnym produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego. Neutralac<sup>®</sup> Q1/3 jest suchym, białym, gotowym do użycia proszkiem.

### Zastosowanie

Stabilizacja i higienizacja osadów stałych (ściekowych), neutralizacja ścieków i osadów stałych.

### Wymagania

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO+MgO	94,8%	min. 94,0%
MgO	0,5%	max. 2,0%
<b>Właściwości fizyczne</b>		
Reaktywność t60	4min. 29sek.	max. 5min
Granulacja, mm	1-3	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do rozszczeń gwarancyjnych.

### Opakowanie

Neutralac<sup>®</sup> Q 1/3 jest dostępny w workach typu Big Bag bądź jest ładowany luzem do cystern samochodowych, chroniących produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

### Magazynowanie

Neutralac<sup>®</sup> Q 1/3 powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

### Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu - tlenek wapnia  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)

**Zakład wapienniczy:** Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
Jednostka Produkcyjna w Górażdżach  
47-316 Górażdże, ul. Fabryczna 22  
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401  
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906  
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44