

Wapno palone kawałkowe

frakcja 20-70

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: gor_wap_palone_kawalkowe_20-70.pdf

Rev: 02
Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Wapno palone jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania kamienia wapiennego w piecach wapienniczych. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno palone kawałkowe stosuje się w przemyśle chemicznym, hutnictwie i ochronie środowiska.

Wymagania

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	96,2%	min. 92,0%
MgO	0,5%	max. 2,0%
CO ₂	1,1%	max. 4,0%
SO ₃	0,04%	max. 0,1%
Straty prażenia	1,8%	max. 5,0%
Właściwości fizyczne		
Reaktywność t60	3min. 30sek.	
Granulacja, mm:	20-70	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.00

Opakowanie

Produkt jest dostępny w workach typu big bag bądź jest ładowany luzem na naczepy samochodowe („wanny”) lub specjalistyczne wagony kolejowe chroniące produkt przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com

Zakład wapienniczy: Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Jednostka Produkcyjna w Górażdżach
47-316 Górażdże, ul. Fabryczna 22
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44