

# Kamień wapienny

frakcja 5-25, 0-40mm (standardowa jakość)

Kod: PKWiU 08.11.20.0

Ref: opo\_kamien\_wapienny\_SJ5-25\_0-40.pdf

Rev: 02

Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Kamień wapienny kruszony jest produktem otrzymywanym przez przeróbkę mechaniczną skały pochodzenia osadowego, której głównym składnikiem jest węglan wapnia  $\text{CaCO}_3$ .

## Zastosowanie

Kamień wapienny ma zastosowanie w chemii, energetyce, hutnictwie, ochronie środowiska, przemyśle materiałów budowlanych.

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r.*)	Wartości gwarantowane
$\text{CaCO}_3$	89,0%	min. 87,0%
$\text{MgCO}_3$	2,3%	max. 4,5%
$\text{SiO}_2+\text{NR}$	4,5%	max. 8,0%
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0,9%	max. 2,2%
$\text{Al}_2\text{O}_3$	0,4%	max. 1,0%
<b>Właściwości fizyczne</b>		
Granulacje, mm:	5-25, 0-40	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Kamień wapienny jest ładowany luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe, chroniące kamień wapienny przed zanieczyszczeniem.

## Magazynowanie

Kamień wapienny powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.

Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)

**Zakład wapienniczy:** Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401  
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906  
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44