Proviacal® ST

Wapno budowlane EN 459-1 CL 90-Q
Wapno palone mielone

Kod: PKWiU 23.52.10.0 Rev: 02
Ref: opo_proviacal_ST.pdf Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Proviacal® ST jest produktem otrzymywanym w oparciu o przeróbkę technologiczną wapna kawałkowego. Głównym składnikiem Proviacal® ST jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Proviacal® ST stosuje się do stabilizacji gruntów, szczególnie gliniastych, pylastych i ilastych oraz do osuszania gruntów.

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1

Skład chemiczny	Wyniki średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	91,9%	min. 90,0%
MgO	1,6%	max. 5,0%
CO_2	2,1%	max. 4,0%
SO_3	0,2%	max. 0,5%
Własności fizyczne		
Reaktywność t60	8min. 18sek.	
Ciężar nasypowy	1,133kg/dm^3	
Pozostałość na sicie 0,09 mm:	10,3%	
Pozostałość na sicie 0,2 mm:	1,0%	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.
Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Proviacal® ST jest dostępny w workach typu big bag bądź jest ładowany luzem do wagonów kolejowych typu CWL lub cystern samochodowych, zabezpieczających produkt przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu - tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com

Zakład wapienniczy: Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Świerczewskiego 5; 46-050 Tarnów Opolski
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44