

# Wapno budowlane EN 459 CL 90-Q

## Wapno palone kawałkowe WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0

Rev: 02

Ref: opo\_wap\_bud\_palone\_kawałkowe\_3-12\_wr.pdf

Data: Styczeń 2012

### Opis produktu

Wapno palone jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania kamienia wapiennego w piecach wapienniczych. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [ CaO ].

### Zastosowanie

Wapno palone kawałkowe stosuje się w budownictwie.

### Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO+MgO	93,2%	min. 92,0%
CO <sub>2</sub>	1,7%	max. 3,8%
Straty prażenia	2,3%	max. 4,2%
<b>Właściwości fizyczne</b>		
Reaktywność t60 wg PN-EN 459-2	2min. 10sek.	max. 4min.
Granulacja, mm:	3-12	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

### Opakowanie

Produkt jest pakowany w worki typu Big Bag lub ładowany luzem do cystern samochodowych lub specjalistycznych wagonów kolejowych.

### Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

### Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia

[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)

**Zakład wapienniczy:** Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401  
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906  
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44