

Wapno budowlane EN 459 CL 90-Q

Wapno palone kawałkowe WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0

Ref: opo_wap_bud_palone_kawalkowe_wr.pdf

Rev: 02

Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Wapno palone jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania kamienia wapiennego w piecach wapienniczych. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno palone kawałkowe stosuje się w budownictwie.

Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	94,4%	min. 92,0%
MgO	1,3%	max. 2,5%
CO ₂	1,1%	max. 3,0%
SO ₃	0,01%	max. 0,5%
Straty prażenia	1,6%	max. 3,5%
Właściwości fizyczne		
Reaktywność t60 wg PN-EN 459-2	2min. 12sek.	max. 4 min.
Granulacja, mm:	20-80	
Nadziarno, %	10	
Podziarno, %	10	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Produkt jest ładowany luzem do cystern samochodowych lub specjalistycznych wagonów kolejowych.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia

www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com

Zakład wapienniczy: Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Świerczewskiego 5; 46-050 Tarnów Opolski
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44