

# Wapno budowlane EN 459 CL 90-Q (RsvPsv)

Palone mielone WR plus

Kod: PKWiU 23.52.10.0  
Ref: opo\_wap\_bud\_palone\_mielone\_plus.pdf

Rev: 02  
Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Wapno budowlane palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [ CaO ].

## Zastosowanie

Wapno budowlane palone mielone stosuje się w produkcji silikatów, wapna hydratyzowanego i do stabilizacji gruntów.

## Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 459-1  
Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wyniki średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	94,2%	min. 94,0%
MgO	0,6%	max. 1,2%
(CaO+MgO) akt.	91,2%	min. 90,0%
CO <sub>2</sub>	1,9%	max. 3,0%
SO <sub>3</sub>	0,03%	max. 0,5%
<b>Własności fizyczne</b>		
Reaktywność t60	3min. 37sek.	2,5 – 5 min.
Ciężar nasypowy	0,908 kg/dm <sup>3</sup>	
Pozostałość na sicie 0,09 mm:	8,3%	max. 12,0%
Pozostałość na sicie 0,2mm:	1,0%	max. 2,0%
Stalność objętości		pozytywna

\*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Wapno budowlane palone mielone jest dostępne luzem. Do transportu wapna budowlanego palonego mielonego należy używać wagonów kolejowych typu CWL i cystern samochodowych.

## Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

## Dokumenty referencyjne

Certyfikat ZKP nr 1023-CPD-0355 F

## Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)

**Zakład wapienniczy:** Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna  
ul. Świerczewskiego 5; 46-050 Tarnów Opolski  
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim  
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401  
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906  
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44